



Лист
технических
данных

AQUA TENAX SPORT

Двухкомпонентный грунт на водной основе для спортивных деревянных полов

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный грунт на водной основе, увеличивающий адгезию лака и характеризующийся высокой изолирующей способностью, высоким сухим остатком, легко подвергается шлифовке и прост в нанесении на больших площадях. AQUA TENAX SPORT был специально разработан для того, чтобы гарантировать адгезию к окрашенной поверхности, разметке и уже лакированной поверхности с последующим нанесением IDRO 2K SPORT. При нанесении данного грунта минимизирован риск видимости наложения слоёв. AQUA TENAX SPORT сертифицирован для нанесения на полы на спортивных объектах в соответствии с Европейским регламентом EN 14904:2006.



5 + 1 л



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Соотношение компонентов смеси (объем/объем)	5:1
Время до шлифовки (часы)	12
Нанесение лака без промежуточной шлифовки (часы)	Спустя 3, но в течение 6
Время жизни смеси (часы)	2
Способ нанесения	Валик, кисть
Средний расход на один слой (г/м ²)	80/120
Адгезия (сцепление)	100%
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л)	85
Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42)	10% SOLUZIONE (замедлитель высыхания)
Для очистки инструментов использовать	W-Cleaner/Solvente Lavaggio
Стандартная упаковка (Л)	5+1

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед покрытием грунтом старых лакированных полов необходимо удалить с поверхности все слои нанесённых средств по уходу с помощью CLEAN.OIL (см. соответствующий лист технической информации). Затем следует огрубить лаковое покрытие промежуточной шлифовкой сетчатым диском с зерном 120/150. После шлифовки удалите пылесосом все остатки пыли с поверхности. Тщательно встряхнув канистры с продуктом, смешайте компонент А с компонентом В в указанной пропорции (5:1), равномерно помешивая во избежание образования плёнки или комков. При возникновении подобных дефектов грунт перед нанесением следует профильтровать. Нанесите AQUA TENAX SPORT валиком и/или кистью в количестве примерно 80 г/м². Спустя 12 часов произведите промежуточную шлифовку мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и, при необходимости, нанесите спортивную разметку с помощью COLOR SPORT (см. соответствующий лист технической информации). Дальнейшая технология подразумевает два варианта: спустя 12 часов после нанесения разметки поверхность шлифуется мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и/или падом, а затем наносится лак IDRO 2K SPORT (см. соответствующий лист технической информации); также допускается нанесение лака без промежуточной шлифовки через 3-5 часов после нанесения разметки. Для облегчения процесса нанесения лака после этапа смешивания двух компонентов можно разбавить на 5-10% с помощью SOLUZIONE. При разбавлении в пропорциях выше указанных возможно увеличение расхода продукта с последующей неравномерностью финишного слоя.

ПРИМЕЧАНИЯ

Низкая температура, высокий уровень влажности и слабая циркуляция воздуха в помещении может увеличить время высыхания продукта.

Не переливайте обратно в заводскую упаковку остатки продукта!

Тщательно перемешивайте компоненты продукта в ёмкости с плоским дном.

Затем используйте полиэтиленовые мешки, которые идут в комплекте, для окунания валика.

Не наносите продукт при температуре ниже 10°C или выше 30°C.

Хорошо взболтайте перед применением – Предохраняйте от замерзания.

Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве EC 2004/42.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.