

## Описание качества сорта Mix

Сорт Mix состоит из сортов Select, Nature и Country в следующей пропорции:

<b>Select</b>	<b>Nature</b>	<b>Country</b>
не менее 5%	70-75%	20-25%

Требования распространяются на лицевую поверхность паркета и половину кромки со стороны лицевой поверхности.

Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140 – 81	Сорт		
	<i>Select</i>	<i>Nature</i>	<i>Country</i>
<b>Сучки сросшиеся, светлые и темные</b>	Допускаются только игольчатые сучки диаметром до 1 мм не более 1 штуки на 300 мм длины паркета.	Допускаются диаметром до 20 мм.	Допускаются диаметром до 30 мм.
<b>Сучки несросшиеся и частично сросшиеся, светлые и темные</b>	Не допускаются	Допускаются диаметром до 10 мм.	Допускаются диаметром до 20 мм
<b>Ложное ядро</b>	Не допускается	Допускается здоровое ложное ядро до 10% площади планки.	Допускается здоровое ложное ядро до 70% площади планки.
<b>Трещины пластевые (в т.ч. в водослое и ложном ядре)</b>	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются шириной до 1 мм, длиной до 100 мм с заделкой.
<b>Трещины в сучках</b>	Не допускаются	Допускаются в пределах диаметра сучка с заделкой.	
<b>Свилеватость</b>	Не допускается	Допускается	
<b>Сердцевина</b>	Не допускается		
<b>Прорость</b>	Не допускается	Допускается шириной не более 3 мм с заделкой	Допускается шириной не более 5 мм с заделкой
<b>Изменение цвета</b>	Не допускается	Не допускается	Незначительно допускается
<b>Минеральные включения</b>	Допускаются единичные полоски толщиной до 1 мм	Допускаются	
<b>Водослой</b>	Не допускается	Допускается в виде тонких полос	Допускается
<b>Червоточины</b>	Не допускаются		
<b>Обзол</b>	Не допускаются		
<b>Механические дефекты обработки</b>	Не допускаются		
<b>Прижог</b>	Не допускаются		
<b>Непрострог</b>	Не допускаются		
<b>Заделка дефектов</b>	Не допускается	Допускается (шпаклевкой или термопластом)	
<b>Вспучивание лакового слоя, пузыри, царапины на покрытие</b>	Не допускаются		

**Примечания.**

1. Количество допустимых сучков прямо пропорционально длине паркетной планки. На каждые 300 мм длины планки допускается количество сучков не более, шт.:
  - 2 для сорта Nature;
  - 3 для сорта Country.
2. Групповые булавочные сучки («кошачья лапа») считаются одним сучком, если они располагаются на расстоянии не более 10 мм друг от друга.
3. Другие дефекты, не упомянутые выше, не допускаются.