ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

IDRO 2K

Двухкомпонентный лак на водной основе для деревянных полов



5 + 0,5 л

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный полиуретановый не желтеющий со временем лак на водной основе. Доступен в следующих степенях глянца: 5, 10, 30 и 50 глосс. В версии «10 глосс» IDRO 2K сохраняет полам естественный вид натурального дерева в сочетании с опрятностью и однородностью оттенка, что можно сравнить только с результатами при пропитке маслом и/или воском. Сертификат EC1 гарантирует очень низкий выброс летучих органических соединений как в процессе нанесения лака, так и в процессе эксплуатации помещения, где он был использован. Кроме данных характеристик внешнего вида, IDRO 2K сочетает в себе недостижимую прежде для водных лаков устойчивость, как к истиранию, так и к черным следам от обуви, и рекомендуется к нанесению в помещениях с высокой проходимостью (магазинах, салонах и т.д.). При нанесении непосредственно на дерево без грунта делает поверхность на полтона светлее, не желтея со временем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20 ° C (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)	
Соотношение компонентов (объём/объём)	10:1
Пыль не прилипает спустя (мин)	25
Отпечатки пальцев не остаются спустя (мин)	40
Полное высыхание (часы)	12
Промежуточная шлифовка спустя (часы)	12
Нанесение последующего слоя без промежуточной шлифовки (часы)	Через 3, но в течение 5
Степень глянца 2K ATMOSPHERE (глосс)	5
Степень глянца 2K (глосс)	10
Степень глянца 2K EXPORT (глосс)	30
Степень глянца 2K SAT (глосс)	50
Табер Тест (1000 об., 1000 г, абразивное колесо CS10) мг	10
Способ нанесения	Валик, кисть
Средний расход на слой (г/м²)	80/100
Адгезия (сцепление)	100%
Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в прохладном, сухом месте) (месяцы)	12
Количество ЛОС (г/л)	85
Максимально допустимое разбавление (согласно дир. ЕС 2004/42)	На 10% SOLUZIONE (регулятор высыхания)
Для очистки инструментов использовать	W-Cleaner / Solvente di Lavaggio
Стандартная упаковка (л)	5+0,5

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед нанесением лака на поверхность, её следует покрыть грунтом на водной основе или двухкомпонентным грунтом на основе растворителей из ассортимента Vermeister. В последнем случае важно помнить, что породы дерева, склонные к сильному окислению (дуссие, ироко и т.д.) при нанесении грунтов на основе растворителей приобретают чрезвычайно темные оттенки. Именно поэтому слой полиуретанового грунта, выступая в качестве барьера, должен быть сплошным и равномерным на всей поверхности, чтобы в итоге избежать нежелательных перепадов цвета. Как следствие, при промежуточной обработке очень важно не допустить сквозной прошлифовки слоя грунта. Смешайте компонент A с компонентом B в указанных пропорциях. Для предотвращения образования пленки или комков равномерно помешивайте смесь при приготовлении. При возникновении подобных дефектов рекомендуется профильтровать продукт перед нанесением. Нанесите равномерный слой IDRO 2K. Как правило, 1 слоя грунта и 1 слоя лака достаточно для получения качественного покрытия. При необходимости можно нанести дополнительный слой лака в течение последующих 3-5 часов без промежуточной шлифовки. При промежутке между нанесением слоев более чем 5 часов необходимо произвести промежуточную шлифовку во избежание отслоения покрытия. Лак IDRO 2K также может быть нанесен непосредственно на древесину без грунтовки. Мы не рекомендуем использовать лак IDRO 2K поверх матовых/полуглянцевых полиуретановых лаков на основе растворителей отверждаемых влагой воздуха, т.к. в данном случае существует риск отслоения продукта при недостаточной промежуточной шлифовке. Для облегчения процесса нанесения лак можно разбавить на 5-10% с помощью SOLUZIONE после этапа смешивания двух компонентов. При разбавлении в пропорциях выше указанных возможно увеличение расхода продукта с последующей неравномерностью финишного слоя.

VERMEISTER SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Azienda con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Certificato da Certiquality n.2606

Январь 2025

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ



5 + 0,5 л

УХОД

Уход за полами, покрытыми лаком, должен производиться только с использованием DETERGENTE NEUTRO и/или IDRONET. Не используйте для этого спирт, аммиак или агрессивные чистящие вещества. Для получения дополнительной информации обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ B.
Не помещайте не использованные остатки продукта обратно в заводскую упаковку!
Тщательно перемешивайте компоненты продукта в ёмкости с плоским днищем.
Затем используйте полиэтиленовые мешки, которые идут в комплекте, для окунания валика.

Не наносите продукт при температуре ниже 10°C или выше 30°C.
Тщательно перемешайте перед использованием – Предохраняйте от замерзания.
Продукт соответствует ограничениям, указанным в директиве ЕС 2004/42.

ШЛИФОВАНИЕ: время ожидания перед шлифовкой
МОЖНО ХОДИТЬ: время ожидания, после которого можно ходить по полу большему числу людей
УМЕРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: время ожидания, после которого можно умеренно использовать пол
ПОЛНОЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ: время ожидания, после которого можно полностью использовать пол, например, проводить перемещения, выполнять работы, проводить уборку и т.д.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Azienda con sistema qualità UNI EN ISO 9001:2015 – Certificato da Certiquality n.2606

Январь 2025